

Glet masa ADERA Liss

- izvrsna obradivost - homogena masa, jednostavno se nanosi
- lako gletanje
- smanjena potrošnja materijala
- postizanje visokokvalitetne završe obrade, spremne za bojenje



Opis:

Ader A Liss je prah na bazi gipsa bijele boje, s ranije doziranim posebnim aditivima koji osiguravaju izdržljivu podlogu za završnu obradu zidova. Kada se pomiješa s vodom, dobiva se homogena masa s produženim vremenom vezivanja i vrhunske obradivosti. Nakon sušenja postiže sjajnu ujednačenu završnu površinu koja predstavlja završni sloj.

Svojstva:

Sastav	gips, mineralni spojevi, aditivi
Veličina čestice	0 - 200 µm
Utrošak vode	60 % (12 litara/20 kg materijala)
Prianjanje	> 0.1 N/mm ²
Vrijeme vezivanja	90 - 120 minuta
Klasa vatrootpornosti	A1
Rok trajanja	12 mjeseci
Nanošenje	ručno
Radna temperatura prostora	najmanje 5°C - najviše 35°C
Relativna vlaga zraka	najviše 60 %
Debljina sloja	0 - 1 mm
Specifična potrošnja	0,4 - 0,8 kg/m ² /mm
Pakiranje	vreća 5 kg - 96 vreća/paleta vreća 20 kg - 54 vreća/paleta
SAP šifra	vreća od 5 kg 112798 vreća od 20 kg 112796

Upotreba:

Završna obrada gipsanih žbuka, niveliranje, fino gletanje i zaglađivanje gipsanih površina i gipskartonskih ploča.

Postupak

Priprema

- ▶ za pripremu mase koriste se čisti spremnici i alati
- ▶ prah se posipa po površini vode, nikad obrnuto
- ▶ metalni dijelovi koje treba obuhvatiti, zaštititi će se od korozije

Nanošenje

- ▶ nanosi se na stabilne, suhe i dobro očišćene površine
- ▶ za nanošenje se koristi gleter od nehrđajućeg čelika
- ▶ materijal se nanosi u jednom sloju ili više slojevia dok se ne postigne ravna površina
- ▶ debljina nanosa je 0 - 1 mm
- ▶ ako je potrebno brušenje površine, koristi se brusni papir granulacije 180 - 220
- ▶ primer **Ader A BeTOPri Mer** koristi se za sjajne površine, a primer **Ader A Pri Mer UNiVers AL** za vrlo upijajuće površine
- ▶ materijal se koristi pri temperaturama iznad 5°C

Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu, zaštitne naočale i masku za prašinu. Za dužu upotrebu nosite rukavice. Podignite vreću savijajući koljena i držeći leđa ravnima. Izbjegavajte prašenje okoliša. Ne odlažite proizvod u kanalizacijski sustav. Može se odlagati s biorazgradivim kućanskim otpadom.

Uvjeti skladištenja:

Vreće se drže na drvenim paletama, natkrivenim, suhim i zaštićenim mjestima.

U slučaju djelomične upotrebe pažljivo zatvorite vreću kako bi se mogla ponovno koristiti.



priprema



miješanje



nanošenje



14

SR EN 13279-1:2009
Glet masa na bazi gipsa za unu-
tarnju završnu obradu C7/20/2

Klasa vatrootpornosti: A1
Toplinska vodljivost: PND
Direktna izolacija od buke
nošene zrakom PND

Etex Building Performance S.A.
Br. 106 Drumul Leordeni Street,
district 4, Bukurešt, Rumunjska
Telefon. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Tvornica Aghiresu
Aghirešu br. 281 Fabrici,
županija Cluj