

## Masa za izravnavanje ADERA Plano

- izvrsna obradivost - jednostavno se nanosi
- lagano gletanje
- postizanje ravnih površina, spremnih za završnu obradu



### Opis:

**ADERA PLANO** je prah na bazi gipsa, s ranije doziranim posebnim aditivima, kako bi se osigurala trajna podloga za opterećivanje zidova i niveliranje. Kada se pomiješa s vodom, dobiva se homogena masa s produljenim rokom vezivanja i vrhunske obradivosti.

### Svojstva:

Sastav	gips, mineralni spojevi, aditivi
Veličina čestice	0 - 400 µm
Utrošak vode	Potreba za vodom 35% (7 litara/20 kg materijala)
Prianjanje	> 0.1 N/mm <sup>2</sup>
Vrijeme vezivanja	50 - 70 minuta
Klasa vatrootpornosti	A1
Rok trajanja	12 mjeseci
Nanošenje	ručno
Radna temperatura prostora	najmanje 5°C - najviše 35°C
Relativna vlaga zraka	najviše 60 %
Debljina sloja	1 - 8 mm
Specifična potrošnja	0,8 - 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Pakiranje	vreća 5 kg - 96 vreća/paleta vreća 20 kg - 54 vreća/paleta
SAP šifra	vreća 5 kg 112797 vreća 20 kg 112794

### Upotreba:

Za pokrivanje, ispunjavanje, izjednačavanje i niveliranje cementnih, cementno vapnenih i gipsanih žbuka, betonskih površina i ostalih odgovarajućih površina.

## Postupak

### Priprema

- ▶ za pripremu mase koriste se čisti spremnici i alati
- ▶ prah se dodaje u vodu, tako da se rasprši po cijeloj površini vode, nikad obrnuto
- ▶ metalni dijelovi koje treba obuhvatiti, zaštitit će se od korozije

### Nanošenje

- ▶ materijal će se nanijeti na nosive površine koje su stabilne, suhe, dobro očišćene i bez mrlja od ulja, bez labavih dijelova ili ljuštenja
- ▶ za nanošenje se koristi gleter od nehrđajućeg čelika
- ▶ materijal se nanosi u jednom sloju ili u više slojeva dok se ne postigne ravna površina
- ▶ debljina nanosa je 1 - 8 mm
- ▶ primer **ADERA BETOPRIMER** se koristi za sjajne površine (beton), a primer **ADERA PRIMER UNIVERSAL** za vrlo upijajuće površine. (opeka, porobeton)
- ▶ materijal se koristi pri temperaturama iznad 5°C

### Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu, zaštitne naočale i masku za prašinu. Za dužu upotrebu nosite rukavice. Podignite vreću savijajući koljena i držeći leđa ravnima. Izbjegavajte prašenje okoliša. Ne odlažite proizvod u kanalizacijski sustav. Može se odlagati s biorazgradivim kućanskim otpadom.

### Uvjeti skladištenja:

Vreće se drže na drvenim paletama, natkrivenim, suhim i zaštićenim mjestima. U slučaju djelomične upotrebe pažljivo zatvorite vreću kako bi se mogla ponovno koristiti.



priprema



miješanje



nanošenje



14

SR EN 13279 -1:2009  
Masa za izravnavanje na bazi  
gipsa za graditeljstvo. B2/20/

Klasa vatrootpornosti: A1  
Toplinska vodljivost: PND  
Direktna izolacija od buke  
nošene zrakom PND

Etex Building Performance S.A.  
Br. 106 Drumul Leordeni Street,  
district 4, Bukurešt, Rumunjska  
Telefon. (+4) 021 334 96 08/ 09  
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97  
[www.siniat.ro](http://www.siniat.ro)  
Tvornica Aghiresu  
Aghiresu br. 281 Fabrici,  
županija Cluj