

Građevinski, električarski gips

ADERA Basic

- jednostavno se nanosi
- velika mehanička čvrstoća
- završna površina bez pukotina



Opis:

ADERA BASIC je bijeli gipsani prah s kalcijev sulfat hemihidratom kao osnovnim sastojkom.

Dodavanjem praha u vodu oblikuje se homogena masa, s optimalnim vremenom vezivanja i idealne obradivosti.

Nakon sušenja dobiva se otporna i trajna površina.

Svojstva:

Sastav	kalcijev sulfat hemihidrat
Veličina čestice	< 200 µm
Utrošak vode	600-700 ml/1 kg proizvoda
Vrijeme vezivanja	minimalno 11 minuta
Klasa vatrootpornosti	A1
Otpornost (2 sata) na savijanje	minimalno 2 N/mm ²
Otpornost (2 sata) na pritisak	minimalno 3,8 N/mm ²
Rok trajanja	9 mjeseci
Nanošenje	ručno
Radna temperatura prostora	najmanje 5°C - najviše 35°C
Relativna vlaga zraka	najviše 60 %
Pakiranje	vreća 5 kg 208 vreća/paleta vreća 25 kg 48 vreća/paleta
SAP šifra	vreća 5 kg 91394 vreća 25 kg 91397

Područja primjene:

ADERA BASIC se koristi za:

- ▶ postavljanje i trajno učvršćivanje ugrađenih nosača i električnih instalacija
- ▶ preliminarno niveliranje i popravke zidnih konstrukcija u zgradama
- ▶ površina koja se obrađuje mora biti suha, bez prašine i mrlja od ulja, i nesmije biti zamrznuta i imati oštećenja nastala ljuštenjem

Postupak

Priprema

- ▶ koristeći čistu posudu, ulijte u nju vodu i zatim dodajte gips ravnomjerno po cijeloj površini vode
- ▶ ostavite 2-3 minute da se gips natopi vodom kako bi se ostvarila dobra postojanost (ako se miješa, vrijeme vezivanja se smanjuje za 30 %)
- ▶ kako se radi o brzovezujućem gipsu, treba se pripremiti u malim količinama kako bi se spriječilo propadanje

Nanošenje

Nanesite tako dobivenu masu gleterom ili špahtlom; može se nanijeti debeli sloj.

Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu, zaštitne naočale i masku za prašinu. Za dužu upotrebu nosite rukavice. Podignite vreću savijajući koljena i držeći leđa ravnima. Izbjegavajte prašenje okoliša. Ne odlažite proizvod u kanalizacijski sustav. Može se odlagati s biorazgradivim kućanskim otpadom.

Uvjeti skladištenja:

Vreće se drže na drvenim paletama, natkrivenim, suhim i zaštićenim mjestima.

U slučaju djelomične upotrebe pažljivo zatvorite vreću kako bi se mogla ponovno koristiti.



priprema



bez miješanja



nanošenje

CE
08

SR EN 13279-1:2009
Gips i gipsane obloge

Klasa vatrootpornosti: A1
Toplinska vodljivost: PND
Direktna izolacija od zvuka
nošenog zrakom PND

Etex Building Performance S.A.
Br. 106 Drumul Leordeni Street,
district 4, Bukurešt, Rumunjska
Telefon. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Tvornica Aghiresu
Aghirešu br. 281 Fabrici,
županija Cluj