

Masa za ljepljenje, nivelaciju i ispunu ADERA Liss

- poboljšana otpornost
- izbjegnut rizik od pucanja
- izvrsno prijanjanje



Opis:

ADERA OPTIM je prah na bazi gipsa, pojačan aditivima, sa svojstvom jačeg prijanjanja i plastičnosti. Kada se pomiješa s vodom, dobiva se homogena masa s produženim vremenom vezivanja i vrhunske obradivosti.

Svojstva:

Sastav	sadržaj kalcijevog sulfata > 50 %
Veličina čestice	0 - 200 µm
Utrošak vode	5,5 litara/10 kg materijala
Prijanjanje	> 0.07 N/mm ²
Vrijeme vezivanja	45 minuta
Klasa vatrootpornosti	A1
Rok trajanja	12 mjeseci
Nanošenje	ručno
Radna temperatura prostora	najmanje 5°C - najviše 35°C
Relativna vlaga zraka	najviše 60 %
Debljina sloja	1 - 8 mm
Specifična potrošnja	1,5 - 2,5 kg/m ²
Pakiranje	vreća od 10 kg
SAP šifra	112934

Upotreba:

- ▶ izvedba špaleta; prozorskih klupica
- ▶ pričvršćivanje električnih instalacija, kutnika za žbuku
- ▶ popravci ožbukanih površina
- ▶ poravnavanje malih površina
- ▶ lijepljenje izolacijskih ploča
- ▶ pričvršćivanje ukrasnih detalja od gipsa i detalja od gipsa za stropove
- ▶ pričvršćivanje kutnih profila na prozore i vrata

Postupak

Priprema

- ▶ za pripremu mase koriste se čisti spremnici i alati
- ▶ prah se dodaje u vodu tako da se rasprši po cijeloj površini vode, nikad obrnuto
- ▶ metalni dijelovi koje treba obuhvatiti, zaštitit će se od korozije

Nanošenje

- ▶ materijal će se nanijeti na nosive površine koje su čvrste, suhe i dobro očišćene, bez labavih dijelova ili ljuštenja
- ▶ za nanošenje se koristi gleter od nehrđajućeg čelika
- ▶ temeljni premaz - primer **ADERA BETOPRIMER** se koristi za glatke površine (tip betona), a primer **ADERA PRIMER UNIVERSAL** za vrlo upijajuće površine
- ▶ materijal se koristi pri temperaturama iznad 5°C

Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu, zaštitne naočale i masku za prašinu. Za dužu upotrebu nosite rukavice. Podignite vreću savijajući koljena i držeći leđa ravnima. Izbjegavajte prašenje okoliša. Ne odlažite proizvod u kanalizacijski sustav. Može se odlagati s biorazgradivim kućanskim otpadom.

Uvjeti skladištenja:

Vreće se drže na drvenim paletama, natkrivenim, suhim i zaštićenim mjestima. U slučaju djelomične upotrebe pažljivo zatvorite vreću kako bi se mogla ponovno koristiti.



priprema



miješanje



nanošenje



SR EN 14496:2009
Ljepila, mase za izravnavanje
i ispunje na bazi gipsa za spre-
gnute gipskartonske ploče za
toplinsku/zvučnu izolaciju

Klasa vatrootpornosti: A1
0.07 MPa emisija opasnih
tvari: PND

Etex Building Performance S.A.
Br. 106 Drumul Leordeni Street,
district 4, Bukurešt, Rumunjska
Telefon: (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Tvornica Aghiresu
Aghiresu br. 281 Fabrici,
županija Cluj